

CFC® AutoGlasFolien

CFC CarFilm
Components®
Germany

Kompetenz in Folie

Adhesive film experts • Experts en films autocollants
Experto en láminas • Pellicole ad alta competenzaza
Οι ειδικοί στις μεμβράνες • Мы разбираемся в пленке
الخبرة في مجال الرقائق الشفافة • 粘性薄膜专家



superior-black / S05

Technische Daten

Materialeigenschaften:

- » 2-lagiger Folienaufbau
 - » Keramik-Beschichtung
 - » extra gehärtete Kratzschuttschicht
 - » Verformbarkeit: +++ bestmöglich
 - » Dicke ohne Liner ~ 61 µ (0,061 mm)
 - » Garantie: 15 Jahre
-
- » tiefschwarze Tönung, relativ gute Durchsicht von innen, kaum Einblick von außen
 - » Splitterschutz
 - » Blendschutz
 - » Treibstoffersparnis durch die Steigerung des Wirkungsgrades der Klimaanlage

Lagerung:

- » saubere und trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht
- » Temperaturen zw. +15°C und +30°C
- » Luftfeuchtigkeit von etwa 50-60%

Allgemeine Bauartgenehmigung: ABG auf Anfrage

Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen im jeweiligen Land (zugelassen z. B. auch für Österreich)

Leistungsmerkmale

| Definition | | Werte |
|---------------------------|---|-------|
| Lichtdurchlässigkeit | ☀ | 5% |
| Hitze-Rückweisung | ☄ | 76% |
| UV-Rückweisung | ☑ | 99% |
| Strahlungsdurchlässigkeit | | 5% |
| Strahlungsreflexion | | 7% |
| Strahlungsabsorption | | 73% |
| Lichtreflexion innen | | 7% |
| Lichtreflexion außen | | 7% |



☀ 5% ☄ 76% ☑ 99%



CFC® AutoGlasFolien

superior-black / S05



Kompetenz in Folie

Adhesive film experts • Experts en films autocollants
Experto en láminas • Pellicole ad alla competenza
Οι ειδικοι στις μεμβρανες • Мы разбираемся в пленке
الخبرة في مجال الرقائق الشفافة • 粘性薄膜专家



Garantie:

Ab dem Kaufdatum gewährt Ihnen CFC®CarFilmComponents eine deutschlandweite Materialgarantie von 15 Jahren auf CFC®AutoGlasFolie, bei einer Nutzung in einem mit dem mitteleuropäischen Klima vergleichbaren Gebiet. Voraussetzung ist, dass das entsprechende Fahrzeug innerhalb dieses Zeitraumes ununterbrochen im Eigentum des jeweiligen Auftraggebers steht und die Montage fachgerecht bei einem CFC®CarFilmComponents Fachhändler vorgenommen wurde.

Die Materialgarantie erstreckt sich ausschließlich darauf, dass die Folie keine Mängel durch Ausbleichen, Verfärbung, Rissbildung, Delaminierung, Demetallisierung, Schrumpfung oder Nachlassen der Klebekraft aufweist.

Sollten Sie aus den angegebenen Gründen schadhaft werden, wird der genannte CFC®CarFilmComponents Fachhändler die CFC®AutoGlasFolie ohne Berechnung des Materials ersetzen. Ihr CFC®CarFilmComponents Fachhändler hat keinerlei Befugnis, die Garantieansprüche im Namen von CFC®CarFilmComponents zu verändern oder zu verlängern und ist kein Mitarbeiter oder Vertreter von CFC®CarFilmComponents, sondern ein rechtlich selbständiges Unternehmen.

Diese Garantie ist nicht übertragbar. CFC®CarFilmComponents übernimmt keine Haftung für Mängel, die durch Nichtbeachtung der Pflegehinweise, Unfallschäden, überdurchschnittliche Beanspruchung oder missbräuchliche Verwendung verursacht wurden. CFC®CarFilmComponents übernimmt ebenfalls keine Haftung bei Glasbruch, gleichgültig aus welchem Grund, oder für Schäden, die während der Demontage entstanden sind. Bei ESG Scheiben mit aufgeklebten oder aufgedampften Leiterbahnen (Heckscheibenheizung/Antennen) kann nach der Demontage einer CFC®AutoGlasFolie gegebenenfalls die Funktion eingeschränkt oder die Leiterbahn beschädigt sein. Mängel dieser Art sind grundsätzlich von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf die Folienqualität und gilt nur in Verbindung mit der Originalrechnung. Bei einem künftigen behördlichen Zulassungsverbot bzw. einer Änderung der rechtlichen Bestimmungen von AutoGlasFolie im Allgemeinen ist weder die Entfernung, noch der Austausch, noch eine Kostenerstattung jeglicher Art in diese Garantie eingeschlossen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von dieser Garantie nicht eingeschränkt und stehen Ihnen selbstverständlich in vollem Umfang zu.

Montageanleitung und Pflegehinweise sind in einem weiteren Dokument zusammengefasst.

Die Angaben zu physikalischen und chemischen Eigenschaften basieren auf Tests, die wir als zuverlässig erachten. Diese stellen jedoch keine Garantie dar. Die aufgeführten Wertesind als Richtwerte zu betrachten. Die Angaben sind ohne Gewähr und haben rein informativen Charakter. Aus diesen Angaben können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

CFC®CarFilmComponents® e. K.
Inhaber Marcus-Marcel Knoch
Tiefenbachring 10-12
82362 Polling / Germany

Tel: +49(0)881-92755-0
Fax: +49(0)881-92755-55
Email: info@cfc.de
www.CFC.de

Deutsche Bank München
SwiftCode (BIC): DEUTDEMM
IBAN: DE9370070024 0852211200
Steuer-Nr: 237/60268
Ust-IdNr.: DE812865814

Stand 01/2022